

SCHEMA TECNICA

ECO LINE

Idropittura per manti erbosi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Idropittura per manti erbosi indicata per superfici quali: campi sportivi.

NORME D'IMPIEGO

Pittura usata per la definizione delle aree di gioco in campi sportivi erbosi secondo le diverse normative delle differenti discipline sportive che richiedono per il loro svolgimento.

APPLICAZIONE

Eco line può essere applicato con modalità e mezzi seguenti:
• Macchina traccialinee

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato a temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.
Conservazione nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura e stoccaggio adeguate 2 anni.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Categoria pitture per pareti e soffitti interni. Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. COV-D Lgs 27 marzo 2006 n° 161-valore limite UE espresso in grammi per litro (cat.a-g) 75g/lit (2007) 30g/lit 2010. Questo prodotto contiene meno di 30g/lit di COV. Prodotto non infiammabile. Non rilascia sostanze pericolose o tossiche per l'uomo.

VOCE DI CAPITOLATO

Indicazioni da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi
Idropittura traspirante per interno da applicare su supporto già preparato, in almeno due strati e nella quantità determinata dall'assorbimento e dalla tipologia del fondo.
Finitura posa in opera del materiale €..... Mq

DATI TECNICI

Composizione	A base di resine stirolo – acriliche in dispersione acquosa, metilcellulosa, carbonato di calcio e additivi vari non nocivi
Peso specifico	1650-1700±50 g/lit
Stati fisico	Pasta cremosa
Aspetto del film	Opaco
Colore	Bianco
Resa teorica nelle due mani	~4/5 Mq/lit. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.
Essiccazione a 20°C	Asciutta al tatto 2-3 ore ~ Secco in profondità 24 ore teoriche
Confezioni	14 Lt.

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre conoscenze tecniche e applicative. Ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'assistenza dei nostri tecnici.

EcoWorks s.r.l.

Via Sandro Pertini 10/E Z.I. Postumia Nord

30020 Annone Veneto (VE)

Tel. 0422/1570977 Cell. 344/1365854 e-mail ecoworks@outlook.it