

SCHEMA TECNICA

FONDO ACRILICO

Fondo acrilico per esterni

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Fondo pigmentato riempitivo a base di leganti acrilici. Ideale come fondo di preparazione. La natura acrilica del legante garantisce un'ottima adesione ed un elevato potere uniformante dell'assorbimento del supporto a vantaggio della resa e dell'aspetto della finitura. Può essere ricoperto con prodotti silossanici e sintetici.

NORME D'IMPIEGO

Opere murarie esterne ed interne in genere (intonaci, mattoni, cemento, ecc.) purchè non sfarinanti.

APPLICAZIONE

La diluzione del prodotto è comunque indicativa e a discrezione del professionista. La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo aver terminato l'uso con acqua. I supporti devono essere sani e coerenti, privi di efflorescenze saline o di macchie di umidità attive. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate mediante idrolavaggio a pressione. Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane.

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato a temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo. Conservazione nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura e stoccaggio adeguate 2 anni.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Categoria pitture per pareti e soffitti interni. Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. COV-D Lgs 27 marzo 2006 n° 161-valore limite UE espresso in grammi per litro (cat.a-g) 75g/lt (2007) 30g/lt 2010. Questo prodotto contiene meno di 30g/lt di COV. Prodotto non infiammabile. Non rilascia sostanze pericolose o tossiche per l'uomo.

VOCE DI CAPITOLATO

Indicazioni da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi Idropittura traspirante per interno da applicare su supporto già preparato, in almeno due strati e nella quantità determinata dall'assorbimento e dalla tipologia del fondo.

Finitura posa in opera del materiale €..... Mq

DATI TECNICI

Composizione	A base di resine stirolo – acriliche in dispersione acquosa, metilcellulosa, carbonato di calcio, antialga, pigmenti resistenti ai raggi UV e additivi vari non nocivi
Peso specifico	1600-1700±50 g/lit
Stati fisico	Pasta cremosa
Aspetto del film	Opaco
Colore	Bianco
Resa teorica nelle due mani	La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.
Essiccazione a 20°C	Asciutta al tatto 2-3 ore ~ Secco in profondità 24 ore teoriche
Confezioni	14 Lt.

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre conoscenze tecniche e applicative. Ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'assistenza dei nostri tecnici.

EcoWorks s.a.s.

**Via Sandro Pertini 10/E Z.I. Postumia Nord
30020 Annone Veneto (VE)
Cell. 344/1365854 e-mail ecoworks@outlook.it**